

TRANSLUCIDE MAT ACID X

Film d'Occultation Mat Acid Extérieur



Le film occultant **TRANSLUCIDE Mat ACID** imite le verre sablé en évitant ses inconvénients (salissures, traces de doigt ...). Son effet diffusant qui permet d'occulter les vitres pour préserver votre intimité des regards indiscrets.

Informations Techniques:

Données à partir d'un film appliqué sur vitrage clair 3 mm et double vitrage 4-16-4.

ENERGIE SOLAIRE



Rejetée (simple vitrage)	15%
Rejetée (double vitrage)	24%

VERRE + FILM

Rejetée (simple vitrage)	28%
Rejetée (double vitrage)	29%
Reflexion	18%
Absorption	15%
Transmission	67%

TRANSMISSION LUMINEUSE Norme EN410



Lumière Visible	90%
Luminosité Perçue Intérieure +/-100%	

VERRE + FILM

Lumière Visible	60%
Luminosité Perçue Intérieure +/-75%	
Reflexion Lumière Extérieure	18%
Réduction Eblouissement	40%
UV Rejeté	99%

COEFFICIENT THERMIQUE Norme EN673



Valeur G (facteur solaire)	0,85
Valeur Ug (w/m2k.) (3mm)	5,90

VERRE + FILM

Valeur G (facteur solaire)	0,71
Valeur Ug (w/m2k.)	5.60
Coefficient d'Ombrage	/

Garantie	Durabilité	Classement au Feu	Norme REACH RoHS	Teinte Extérieure	Epaisseur
5 ans	Jusqu'à 10 ans	M1	Respectée	Acid Translucide	75µ

Simple Vitrage

Clair	Teinté	Réfléchissant
-------	--------	---------------

Double Vitrage

Clair	Teinté	Réfléchissant	A gaz	Stadip Int.	Stadip Ext.
-------	--------	---------------	-------	-------------	-------------

* Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.

■ Oui ■ Déconseillé