

MIROIR SANS TAIN 80

Film Miroir sans Tain Ionisé



Le film **MIROIR SANS TAIN 80 ionisé**, permet de surveiller toute zone à risque. Son effet miroir fort à l'extérieur empêche toute visibilité vers l'intérieur. A l'inverse, l'opérateur en intérieur voit parfaitement ce qui se passe en extérieur. Il réduit fortement la chaleur solaire et les éblouissements.

Informations Techniques:

Données à partir d'un film appliqué sur vitrage clair 4 mm et double vitrage 4-16-4.

ENERGIE SOLAIRE



Rejetée (simple vitrage)	15%
Rejetée (double vitrage)	24%
VERRE + FILM	
Rejetée (simple vitrage)	82%
Rejetée (double vitrage)	78%
Reflexion	57%
Absorption	34%
Transmission	9%

TRANSMISSION LUMINEUSE

Norme EN410



Lumière Visible	90%
Luminosité Perçue Intérieure +/-100%	
VERRE + FILM	
Lumière Visible	10%
Luminosité Perçue Intérieure +/-40%	
Reflexion Lumière Extérieure	63%
Réduction Eblouissement	90%
UV Rejeté	99%

COEFFICIENT THERMIQUE

Norme EN673



Valeur G (facteur solaire)	0,85
Valeur Ug (w/m2k.) (3mm)	5,90
VERRE + FILM	
Valeur G (facteur solaire)	0,18
Valeur Ug (w/m2k.)	5.10
Coefficient d'Ombrage	0,20

Pose sur Double Vitrage

Clair*	Teinté	Stapid Int.
Réfléchissant*	A Gaz	Stapid Ext.*

■ Oui ■ Déconseillé

* Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.

Performance du film



ES : Energie Solaire - EB : Eblouissement
LV : Luminosité perçue - UV : UltraViolet

Garantie	Durabilité	Classement au Feu	Norme REACH RoHS	Teinte Extérieure	Epaisseur
10 ans	Jusqu'à 15 ans	M1	Respectée	Argent Fort	40µ